



4009 Macunart

Описание

Финишная шпатлевка на основе белого цемента со специальным наполнителем, содержащим химические добавки, которые позволяют улучшить физико-химические свойства и обрабатываемость материала.

Сфера применения

- Окончательное выравнивание бетонных и оштукатуренных поверхностей.
- Заполнение усадочных трещин.
- Устранение неровностей, возникших после очищения вздутый на ранее окрашенных поверхностях.

Особенности

- Для внутренних и наружных работ.
- Толщина нанесения 2 мм.
- Создает прочную и ровную поверхность финишного слоя, идеально подходящую для последующего нанесения матовой и шелковисто-матовой краски.
- Благодаря устойчивости к атмосферным воздействиям препятствует отслаиванию краски, что дает успешные результаты при применении на фасадах.
- По сравнению с аналогами на гипсовой основе, имеет более высокую адгезию и прочность, а также повышенную сопротивляемость к образованию трещин.
- Благодаря низкой впитываемости уменьшает расход краски.
- Позволяет максимум в 2 слоя добиться гладкой поверхности.
- Минимальное количество пыли при финишной обработке наждачной бумагой.
- Обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении.

Инструкция по применению

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной, очищенной от пыли, грязи, жира, масел и других ослабляющих сцепление веществ.
- Имеющиеся на поверхности трещины и дефекты более 3 мм, заделать раствором Kalekim TAMIRART.
- Перед применением поверхность необходимо увлажнить или, для достижения лучшего результата, прогрунтовать грунтом Kale SATEN ALÇI ASTARI.
- Медленно всыпать 25 кг шпатлевки на цементной основе в 10л воды и перемешать до однородной массы. Для смешивания рекомендуется использовать смеситель с малыми оборотами.
- Приготовленному раствору дать отстояться 5 - 10 минут. Перед использованием, снова перемешать.
- Нанести приготовленный раствор равномерно по всей поверхности стальным шпателем. Если раствор наносится в несколько слоев, то необходимо выждать 2 - 3 часа перед нанесением последующего слоя, при этом общая толщина не должна превышать 3 мм.
- После окончания работ необходимо выждать 6 - 12 часов.

Предупреждения

- Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 4 часов. Не использованный за данное время раствор утилизируйте.
- Не добавлять в продукцию каких-либо добавок, не указанных в инструкции по применению.
- Не производить работы, в случае если температура воздуха может упасть ниже +5° C в течение суток после применения шпатлевки.
- Не производить работы в очень жаркую погоду и под воздействием прямых солнечных лучей или сильного ветра.
- После того, как шпатлевка полностью высохнет, необходимо выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги.
- Производить работы при температуре от +5°C до +35°C.

Упаковка

- 5 кг, 20 кг крафт мешки.



Сертификаты качества

Сертификат качества: EN 1504-3



Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Белый
Срок хранения	В нераскрытой оригинальной упаковке в сухом месте 12 месяцев

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Пропорция смеси	6.5-7.3 л воды/20 кг порошка
Срок жизнеспособности смеси	Минимум 3 часа
Срок ввода в эксплуатацию	24 часа
Время выжидания между слоями	2-3 часа. Более низкая температура и более высокий уровень относительной влажности увеличивает срок высыхания.
Используемые инструменты	Мастерок из нержавеющей стали
Расход	Приблизительно 0.5 - 1.0 кг/м ² (для толщины 1 мм)

Информация о рабочих характеристиках

Прочность на сжатие (EN 12190)	≥ 10 МПа (Н/мм ²)
Прочность на сцепление к бетону	≥ 0.8 МПа (Н/мм ²)
Реакция на воздействие огня (TS EN 13501-1)	Европейский класс A1