

VISUELLE



GLASS PLASTER

Лист технических данных

GLASS PLASTER

Штукатурка со стекольной добавкой

Описание

Готовая к применению цветная штукатурка с крупнозернистой прозрачной стекляннй крошкой на основе акриловой эмульсии, водостойкая и устойчивая к щелочам, воздухопроницаемая, предназначенная для нанесения на внутренние и наружные поверхности.

Области применения

Применяется на любые минеральные поверхности: грубая штукатурка, бетон, цементные плиты, дерево, новые и ранее окрашенные поверхности.

Характеристики

- Благодаря своему светящемуся виду придает пространству декоративный вид.
- Является экологичным благодаря особой формуле, состоящей из переработанного стекла.
- Водостойкий.
- Позволяет зданиям дышать благодаря высокой проницаемости водяного пара.
- Устойчив к щелочам.
- Не подвержен влиянию суровых погодных условий, таких как УФ, сильный холод или жара, дождь, снег, влажность, не разбухает, не трескается.
- Не выцветает.
- Не имеет запаха и является безвредным для здоровья человека и окружающей среды.

Инструкция по применению

- Тщательно очистить предназначенную для оштукатуривания поверхность от материалов понижающих адгезию, таких как: пыль, грязь, масло; Поверхность должна быть сухой, чистой и крепкой. предварительно прогрунтованной грунтовкой KALE SİLİSTAR, цвет которой соответствует цвету покрытия.
- Старые поверхности на синтетической основе следует тщательно отшлифовать и удалить с поверхности шлифовальную пыль.
- Старые поверхности промыть водой с содовым раствором, ополоснуть и дать высохнуть.
- При необходимости заполните трещины на поверхности KALE MACUNART, KALE İNCE AKRİLİK MACUN или KALE KALIN AKRİLİK MACUN или KALEKİM TAMİRART и выровняйте поверхность.
- Тщательно перемешать «GLASS PLASTER» до получения однородной массы.
- После высыхания грунтовки, при помощи мастерка из нержавеющей стали, нанести на поверхность равномерный слой «GLASS PLASTER» толщина которого соответствует размеру фракции.
- После высыхания грунта стекляннй штукатурку необходимо равномерно и по толщине стеклянных частиц нанести по поверхности при помощи металлического мастерка.

Предупреждения

- Инструменты для нанесения следует промыть водой сразу после использования.
- Во время нанесения покрытия, а также в последующие 24 часа, температура поверхности и окружающей среды не должна быть ниже +5°C, а сама поверхность должны быть защищена от попадания осадков.
- Не следует наносить покрытие при чрезвычайно жаркой погоде, сильном ветре, тумане, высокой относительной влажности, или в дни, когда по прогнозу ожидаются осадки.
- Слишком горячие поверхности рекомендуется предварительно смочить водой.
- Для предупреждения образования различия оттенков, необходимо использовать штукатурку с одинаковым номером партии. Если предназначенный к нанесению состав упакован в емкости с различными номерами партии, перед применением, все требуемое количество штукатурки необходимо перемешать сразу.
- При обработке поверхностей большой площади или при перерывах в работе, для предупреждения образования различия оттенков, рекомендуется использовать малярный скотч или же рассчитывать время таким образом, чтобы успеть покрыть всю поверхность, не делая перерыва.
- Материал нельзя использовать на горизонтальных поверхностях, подверженных воздействию дождя.
- В случаях, если по какой-либо причине продукт утратил воду, помимо чистой воды, которая добавляется до тех пор, пока не будет достигнута консистенция, необходимая для нанесения, не следует добавлять какие-либо другие жидкости.

VISUELLE



GLASS PLASTER

Лист технических данных

GLASS PLASTER

Штукатурка со стекольной добавкой

Хранение

В закрытой упаковке хранить при температуре (+5°C)-(+35°C).

Упаковка

Пластиковые ведра по 25 кг.

Технические характеристики (при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Структура	С частицами стекла
Цвета	28 цветов и бесцветный (прозрачный) с частицами стекла
Структура	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Высыхания на отлив 24 часа. Полное высыхание 2 - 3 дня. Более низкая температура воздуха и более высокий процент относительной влажности продлевают время высыхания.
Расход	4.0 - 5.0 кг/м ² (в зависимости от шероховатости поверхности)
Используемые инструменты	Металлический мастерок

Данные о производительности

EN 1062-1	Класс
Толщина сухой пленки	E5
Размеры частиц	S4
Способность передачи водяного пара	V2
Способность ередачи воды	W1
Способность вязки трещин	Ao
Проводимость углекислоты	Co

Все указанные здесь рекомендации и применения основываются на нашем техническом опыте. По причине изменений условий проекта\ наша фирма не принимает ответственность за весь объем применений. Предлагаемые методы потребители / пользователи, до применения должны с ответственностью учитывать и принимать во внимание детали проекта

HİZMETE ÖZEL (CONFIDENTIAL) etiketi ile sınıflandırılmıştır.