



5315 Anti-Alkali Primer

Описание

Готовая к применению вододисперсионная грунтовка на основе акрилового полимера с высокой устойчивостью к щелочам, которая усиливает адгезию, повышает прочность верхнего покрытия и может быть использована под любыми покрывающими материалами для внутренних и наружных покрытий.

Сфера применения

- Применяется по бетону, цементной штукатурке, гипсокартону, шпатлевке, различным пористым, чрезмерно абсорбируемым и покрытым старой краской поверхностям, когда требуется ускоренное нанесение финишного слоя.

Особенности

- Обеспечивает высокую защиту от щелочных высолов.
- Сокращает время ожидания для нанесения краски на штукатурки на минеральной основе.
- Проникая глубоко в основание и снижая абсорбцию поверхности, уменьшает расход краски.
- Благодаря тому, что хорошо сцепляет пыльные части с основанием, обеспечивает идеальное сцепление финишного покрытия с поверхностью.
- Обладает укрывистостью.
- Благодаря особой структуре наполнителя, легко наносится на поверхность.
- Не содержит растворителей и не пахнет, не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи и жира, а также старого и вздутного слоя краски, препятствующих сцеплению краски. Поверхность должна быть чистой и прочной. Необходимо заранее принять все меры по гидроизоляции здания.
- Старые синтетически окрашенные поверхности следует тщательно отшлифовать и удалить с поверхности пыль.
- Для заполнения трещин и выравнивания поверхности можно использовать тонкую / толстую акриловую шпатлевку Kale İnce/Kalin Akrylic Macun, или Kale Macunart.
- Грунтовку Kale Anti-Alkali Primer следует тщательно перемешать перед применением.
- Продукт готов к применению, разбавление не требуется. При необходимости грунтовку Kale Anti-Alkali Primer следует разбавлять чистой водой максимум на 5% от объема и наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем.
- минимум через 3 часа после нанесения грунтовки Kale Anti-Alkali Primer следует начать нанесение материала верхнего слоя покрытия.
- Вымыть инструменты водой сразу же после их использования.
- В момент нанесения и в течение следующих 24 часов температура окружающей среды и обрабатываемой поверхности должна составлять минимум +5°C, максимум +35°C и должна быть защищена от воздействия осадков.
- Не следует применять в очень жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высокой относительной влажности или в условиях, когда ожидается дождь.
- Чрезмерно горячие поверхности должны быть увлажнены перед применением.
- Не используйте материал на горизонтальных поверхностях, подверженных воздействию дождя.

Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре от (+5°C) - (+35°C).

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом 2.5 кг и 15 кг.
- Упаковки по 2.5 кг обтягиваются пленкой по 2 штуки.



5315 Anti-Alkali Primer

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Состав	На основе акрилового полимера
Цвета	Белая и 19 расцветок. Можно колеровать при помощи мастера колеровки Renk Ustasi.
Плотность	Около 1.43 g/cm³

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Поверхностное высыхание мин 3 часа, полное высыхание мин 5 часов, нанесение финишного материала мин 3 часа. Более низкая температура воздуха и более высокий процент относительной влажности продлевают время высыхания.
Расход	В зависимости от шероховатости и впитываемости поверхности в среднем 0.1-0.12 л/м² на один слой.
Используемые инструменты	Кисть, валик, пульверизатор
Температура использования	(-30°C) - (+80°C)