VISUELLE

ANTIQUE

Лист технических данных

# ANTIQUE

*Декоративное Покрытие С Эффектом Травертина*

## Описание

Минеральное покрытие с эффектом травертина.

## Области применения

Применяется для интерьерных работ с целью придания эффекта травертина. Наносится соответствующим образом на подготовленные основания из грубой штукатурки, бетона, цементной плиты, гипсовой штукатурки, гипсокартон и прочие минеральные поверхности, а также на ранее окрашенные поверхности, закреплённую фанеру, затирки и обои.

## Характеристики

- Наряду с эффектом травертина, в зависимости от используемых инструментов, применяемых методов и силы воображения, имеется возможность создания бесконечного количества узоров.
- Благодаря различным вариантам применения, позволяет создавать непохожие друг на друга помещения.
- При нанесении в качестве финишного слоя FINISH COAT ANTIQUE обеспечивается эффект старения и водоотталкивающие свойства.
- Благодаря высокой воздухопроницаемой способности, выталкивает влагу наружу и позволяет зданию дышать.
- Не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.

## Инструкция по применению

- Очистите основание от пыли, грязи и масла. Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
- В случае необходимости заделайте трещины и выровняйте основание при помощи KALE MACUNART, KALE İNCE/KALIN AKRİLİK MACUN или KALEKIM TAMİRART.
- Перед нанесением материала, основание необходимо увлажнить или для получения лучшего результата обработать грунтовкой KALE SATEN ALÇI ASTARI или KALE SİLASTAR.
- Медленно высыпая 15 кг ANTIQUE на 4,2-4,5 л воды, перемешивайте так, чтобы не образовывалось комков. Для перемешивания используйте миксер на низких оборотах.
- Оставьте раствор для созревания на 5-10 минут. Перед началом нанесения повторно перемешайте.
- Первый слой ANTIQUE с минимальной толщиной 1 мм следует наносить ровно на всю поверхность при помощи металлического мастерка. Перед нанесением второго слоя необходимо выждать 5-6 часов для высыхания первого слоя.
- Второй слой ANTIQUE также ровно наносится на поверхность и сразу, не дожидаясь высыхания:
  - a) При помощи мастерка прямыми движениями под углом 30 градусов через определённые интервалы необходимо придать узоры или
  - b) Используя жесткую щетку, придавливая и выдергивая придать соответствующую текстуру.
- До высыхания поверхности при помощи сухого мастерка, придавливая сделайте затирку и выровняйте поверхность.
- Для полного высыхания поверхности, подождите 1 день.
- Для придания эффекта старения, необходимо при помощи системы колеровки окрасить FINISH COAT ANTIQUE в один из 24 цветов и нанести на полностью высохшую поверхность при помощи губки.
- Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 2 часов. Раствор с истекшим сроком использования следует выбросить.

## Предупреждения

Не используйте материал, если имеется вероятность, что в течение 24 часов после использования температура может опуститься ниже +10°C.

## Хранение

Хранить в закрытой упаковке при температуре от (+10°C) до (+35°C).

## Упаковка

Пластиковые ведра объемом в 15 кг (вмещает 3 полиэтиленовых мешка по 5 кг).

VISUELLE

ANTIQUE

Лист технических данных

# ANTIQUE

*Декоративное Покрытие С Эффектом Травертина*

## Технические характеристики (при 23°C и относительной влажности 50%)

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Вид | Порошок белого цвета |
| Структура | На цементной основе |
| Срок годности | В сухом месте в нераскрытой упаковке 12 месяцев. |

### Информация по применению

| | |
|---|---|
| Температура по применению | (+10°C) - (+35°C) |
| Пропорция смеси | 4.2-4.5 л воды/15 кг порошка<br>1.4-1.5 л воды/5 кг порошка |
| Срок использования приготовленной смеси | В среднем 2 часа |
| Срок для ввода в эксплуатацию | 24 часа |
| Время выжидания между слоями | 5 - 6 часов<br>Про более низкой температуре и высоком уровне относительной влажности срок высыхания может увеличиться |
| Инструменты для нанесения | Нержавеющий металлический мастерок и узорчатый мастерок |
| Расход | В зависимости от пористости поверхности требуемого узора 1.75 – 2.5 кг/м² в два слоя. |

### Информация О Рабочих Показателях

| | |
|---|---|
| Прочность на изгиб (EN 1015-11) | ≥ 2.0 Н/мм² (28 дней) |
| Прочность на сжатие (EN 1015-11) | ≥ 6.0 Н/мм² (28 дней) (CS IV) |
| Прочность сцепления с бетонным основанием (EN 1015-12) | > 0.5 Н/мм² (28 дней) |
| Абсорбция воды (EN 1015-18) | ≤ 0.4 кг/м² .мин$^{0.5}$ (Wc1) |
| Термостойкость | (- 30°C) - (+ 80°C) |
| Значение теплопроводности (EN 1745) | ≤ 0.53 Вт/м.K (табличное значение) P = 50% |
| Проницаемость для водяного пара (EN 1015-19) | ≤ 20 μ |

### Сертификаты Качества

CE

EN 998-1: 2010

«Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет ответственность за все виды применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь методы, не освобождают потребителя/пользователя от ответственности по определению соответствия продукции с учетом деталей проекта.»