Kalekim

4003 Tamirart W

Форма технических данных

Белая шпатлевка для выравнивания и ремонта поверхности

Описание

Шпатлевка для выравнивания и ремонта на цементной основе, усиленная полимером, обеспечивающая гладкую и ровную поверхность перед покраской.

Области применения

- Для заполнения мелких трещин на таких поверхностях, как незащищенный бетон, сборный бетон, пенобетон, брикет, кирпич и создания ровной и гладкой поверхности перед покраской.
- При реставрационных работах в зданиях.
- На стенах и потолках, при ремонте штукатурки.
- Подходит для ремонта отслоенных, испорченных, сломанных, дефектных поверхностей до 1-5 мм и штукатурных ремонтов.

Характеристики

- Обладает высокой прочностью сцепления.
- Создает ровную, гладкую и прочную поверхность.
- Легко окрашивается благодаря белому цвету.
- Устойчива к циклу замораживания - размораживания.
- Может наноситься толщиной до 1-5 мм.
- Легко наносится.

Подготовка поверхности

- Следите за тем, чтобы поверхность была сухой, чистой и прочной.
- На поверхности для нанесения не должны быть остатков, таких как пыль, грязь, масло для форм, шлак, краска, препятствующие сцеплению.
- Нижние поверхности, такие как потрескавшаяся штукатурка, слабые поверхности, которые обладают недостаточной несущей способностью, остатки раствора и цемента должны быть удалены с поверхности.
- Перед нанесением поверхность следует смочить или загрунтовать Kalekim Astar для лучшего результата.
- Для незащищенного бетона обязательно следует использовать B-Tone.

Инструкция применению

- 20 кг Tamirart W следует медленно высыпать на 6.0 – 7.0 л воды и перемешивать до получения однородной смеси. Смесь следует делать с помощью низкоскоростного миксера. Не следует добавлять какие-либо добавки, не указанные в инструкции по применению.
- Приготовленный раствор выдержать 5-10 минут. Перед нанесением необходимо снова перемешать 1-2 минуты.
- Раствор следует наносить металлическим шпателем, надавливая и заполняя сломанные, потрескавшиеся, дефектные поверхности. Наносить равномерным слоем, не превышающим 5 мм.
- Поверхность отполировать влажной губкой.

Уход и рекомендации после нанесения

- После нанесения поверхность необходимо регулярно увлажнять в течение 24 часов.
- Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 60 минут. Погодные условия, такие как высокая температура, низкая влажность, ветер, могут сократить указанное время.
- Просроченный или покрытый коркой раствор в емкости следует выбросить.

4003 Tamirart W

info@kalekim.com

Дата изменений: <REV_TARIHI>

Номер: <REV_NO>

- Руки и инструменты для нанесения следует промыть большим количеством воды сразу после нанесения.
- Указанный расход потребления носит исключительно информационный характер. Расход может меняться в зависимости от условий нанесения и свойств поверхности.
- Поскольку раствор на цементной основе, не вдыхайте его пыль, избегайте контакта с кожей и глазами. Для получения более подробной информации смотрите Паспорт безопасности.

Хранение

- Хранить в чистом, сухом и невлажном месте при температуре от +5°C до +35°C, вдали от прямых солнечных лучей.
- Защищать от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Допускается хранить путем складирования поддонов максимум в три яруса.
- Срок хранения не более 12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения.

Упаковка

- 20 кг крафт-мешок,
- 5 кг полиэтиленовый мешок, 5 кг : 5 штук/коробка

R1 CE

Сертификаты качества

Неконструкционный ремонтный раствор, соответствующий TS EN 1504 - 3 / классу R1.

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Порошок белого цвета
Срок годности	В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Соотношение смеси	6.0 – 7.0 л воды / 20 кг порошка 1.5-1.75 л воды / 5 кг порошка
Срок жизнедеятельности смеси	Мин. 60 мин.
Толщина нанесения	Максимум. 5 мм (для одного слоя)
Расход	1.20-1.40 кг/м² (для толщины 1 мм)

Информация о рабочих характеристиках

Прочность на сжатие (EN 12808-3)	≥ 10.0 МПа (Н/мм²)(28 дней)
Прочность на изгиб (EN 12808-3)	≥ 2.5 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления с бетоном (EN 1542)	≥ 0.8 МПа (Н/мм²)
Термостойкость	(-30°C) - (+80°C)
Опасные вещества	Смотрите Паспорт безопасности
Реакция на воздействие огня (EN 13501-1)	A1

Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет ответственность за все виды применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь методы, не освобождают потребителя/пользователя от ответственности по определению соответствия продукции с учетом деталей проекта.