



5113 Performa NS

Описание

Суперэластичная, полуматовая, декоративная, полностью водонепроницаемая, долговечная, устойчивая к щелочам, способная «дышать», финишная, фасадная краска на основе чистой акриловой эмульсии.

Сфера применения

- Применяется по всем старым и новым минеральным фасадным поверхностям (бетон, черновая штукатурка, цементная плита и т.п.).

Особенности

- Суперэластичная краска, способная перекрывать трещины шириной до 3.2 мм, устойчива к усадке здания, сохраняет свою эластичность при низких температурах.
- Превосходная устойчивость к климатическим условиям, обеспечиваемая полностью водонепроницаемой структурой.
- Мощная защита стен от высолов, трещин, образовавшихся в результате замерзания и химической коррозии.
- Полуматовая и текстурная структура
- Благодаря специальной формуле на основе чистого акрила, отвердевает под воздействием УФ-лучей и очень мало загрязняется.
- Будучи полностью водонепроницаемой, обеспечивает полную защиту от дождя, высолы на стене, трещин, образовавшихся в результате замерзания и химической коррозии. Снижает тепловые потери, не отслаивается, не трескается и не выцветает.
- Благодаря выбросу образовавшейся внутри влаги наружу, позволяет зданию дышать.
- Устойчива к воздействиям щелочей.
- Обеспечивает высокую укрывистость.
- Не пахнет, так как не содержит сольвент и разбавляется водой. Не наносит вреда здоровью людей и окружающей природе.

Инструкция по применению

- Перед нанесением, очистите поверхность от пыли, грязи, масла, остатков старой и вздувшейся краски, снижающих сцепление. Поверхность должна быть чистой и прочной. Для нанесения краски на новые минеральные поверхности, необходимо выждать 28 дней для того, чтобы поверхность отвердела надлежащим образом.
- Основания со старой синтетической краской необходимо тщательно отшлифовать и удалить пыль.
- В случае необходимости заделайте трещины и устраните дефекты при помощи тонкой акриловой шпательки Kale İNCE AKRİLİK MACUN, Kale MACUNART или ремонтного раствора Kalekim TAMİRART. – Поверхности со старой краской и впервые окрашиваемые минеральные поверхности необходимо обработать грунтом Kale ÜNİSTAR или SİLİSTAR.
- Перед применением, PERFORMA NS необходимо тщательно перемешать.
- В зависимости от требуемого орнамента, краску PERFORMA NS можно наносить двумя способами:
 - А. Текстурированный орнамент: PERFORMA NS наносится без разбавления в один слой. Сначала, при помощи валика из овечьей шерсти, краску необходимо тщательно размазать по стене, а затем, тем же валиком из овечьей шерсти, равномерно распределить краску по всей поверхности. В конце, при помощи кораллового валика необходимо пройтись по стене движениями сверху вниз.
 - В. Сплошная покраска: PERFORMA NS необходимо разбавить чистой водой максимум на 10% и при помощи кисти или валика нанести в 2 слоя.
- Время выжидания между слоями составляет минимум 6 часов.
- Сразу после применения, инструменты необходимо тщательно промыть водой.

Предупреждения

- В процессе нанесения и в течение 24 часов после нанесения, температура среды и поверхности должна быть минимум +5°C.
- Запрещает использовать краску в очень жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высоком уровне относительной влажности или во время дождя.
- Чрезмерно горячие поверхности перед нанесением краски необходимо увлажнить.
- Запрещается использовать краску для горизонтальных поверхностей, подверженных воздействиям дождя.
- Для образования текстурного орнамента: в частности для высоких и широких стен в целях скрытия мест стыков, рекомендуется использовать затирки и декоративные профили при переходе слоев.
- Для сплошной покраски; В целях устранения возникающих следов валика, последний раз проходить по краске следует сверху вниз и в одном направлении.

Хранение

- Хранить в нераскрытой упаковке при температуре 5 - 35°C.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом в 2.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.



5113 Performa NS



Сертификаты качества
TS 7847

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	Белая и тысяча оттенков, получаемых при помощи банка расцветок и системы колеровки из компонентов А, В, С
Основа	На основе чистой акриловой эмульсии
Растворитель	Вода
Плотность	Приблизительно 1.28 г/см ³

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Срок высыхания для нанесения 2 слоя: 6 часов Полное высыхание: 24 часа Более низкая температура и более высокий уровень относительной влажности увеличивает срок высыхания.
Расход	В зависимости от гладкости и пористости поверхности: Текстурное нанесение: 0.350 – 0.450 л/м ² на слой. Гладкое нанесение: 0.100 – 0.160 л/м ² на слой.
Используемые инструменты	Кисть, валик, пульверизатор

Информация о рабочих характеристиках

EN 1062-1	Класс
Блеск	G2
Толщина сухой пленки	E4
Размеры частиц	S1
Способность передачи водяного пара	V2
Способность передачи воды	W3
Способность перекрытия трещин	A5
Проводимость углекислоты	C0