



5310 Üniastar

Описание

Грунт на акриловой основе, с высокой укрывистостью, применяется для подготовки как фасадов, так и внутренних помещений перед нанесением какого-либо отделочного материала на водной основе.

Сфера применения

- Бетон, штукатурка, гипсовые поверхности, подобные пористые поверхности, имеющие большую впитываемость, применяется на ранее окрашенные поверхности с последующей краской поверхности материалом на водной основе.

Особенности

- Устойчив к влаге и атмосферным воздействиям.
- Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать», пропуская внутреннюю влагу наружу).
- Уменьшает впитываемость поверхности, заметно сокращая расход рабочего материала.
- Обеспечивает высокую адгезию финишного слоя с основанием.
- На водной основе, без запаха, безопасен для человека и окружающей среды.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи и жира, а также старого и вздутого слоя краски, препятствующих сцеплению краски. Поверхность должна быть чистой и прочной. Перед нанесением на новые минеральные основы необходимо выждать 28 дней для готовности поверхности. Необходимо заранее принять все меры по гидроизоляции здания.
- Используемую поверхность, ранее окрашенную старой синтетической краской, тщательно зачистить наждачной бумагой, и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- Перед нанесением необходимо тщательно размешать «UNIASTAR».
- «UNIASTAR» разбавить чистой водой в пропорции 1/1 и наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем в два слоя в зависимости от впитываемости поверхности под следующее нанесение декоративных красок.
- При нанесении на гипсовые поверхности под последующее нанесение декоративных штукатурок, «UNIASTAR» разбавляется в пропорции 1/2, 1/3.
- Через 6 часов после нанесения «UNIASTAR» можно переходить к отделочным работам.
- Вымыть инструменты водой сразу же после их использования.
- Во время окраски и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже 5°C.
- Не применяйте в очень жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высокой влажности или во время дождя. Очень горячие поверхности необходимо предварительно увлажнить.

Хранение

- В закрытой упаковке хранить при температуре от 5°C до 35°C.
- Срок годности в закрытой упаковке 24 месяца.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом 4 кг и 25 кг.
- Упаковки по 4 кг обтягиваются пленкой по 2 штуки.



5310 Üniastar

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвета	Белый и 19 различных цветов. Окрашивается при помощи системы колеровки.
Разбавитель	Белый, возможна колеровка
Плотность	1.69 гр/см ³
Растворитель	Вода

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Перед нанесением отделочного материала необходимо выждать 6 часов. Более низкая температура воздуха и более высокий процент относительной влажности продлевают время высыхания.
Расход	В зависимости от шероховатости и впитываемости поверхности в среднем 0.175 кг/м ² на один слой.
Используемые инструменты	Кисть, валик, пульверизатор
Температура использования	(-30°C) - (+80°C)