

Описание

Универсальный морозостойкий клей для керамической плитки и керамогранита

Области применения

- Для крепления настенной и напольной облицовочной керамической плитки мелкого и среднего формата, в том числе керамогранита, на жестких недеформирующихся минеральных основаниях на стенах и полах внутри, а в случае применения морозостойкой плитки - и снаружи зданий.
- Может использоваться для укладки плит из натурального и искусственного камня (гранита, мрамора темных оттенков) среднего формата (не более 60х60 см) на полы и стены внутри и снаружи помещений.
- Применяется для плиточной облицовки на следующих видах оснований: обычные бетоны, бетоны с легким заполнителем, ячеистые бетоны, цементные и цементно-известковые штукатурки, несущие известковые штукатурки, гипсовые штукатурки, жестко закрепленные гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, цементные и ангидритовые стяжки и наливные полы, в том числе полы с подогревом.

Характеристики

- Обладает высокой силой сцепления.
- Устойчив к смещению с вертикальной поверхности.
- Удобен для нанесения зубчатым шпателем.

Подготовка поверхности

- Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Основание для нанесения необходимо очистить от пыли, грязи, масла для опалубки, шлака, краски и подобных веществ, препятствующих сцеплению.
- С поверхности необходимо удалить потрескавшуюся штукатурку, слабые основания, не обладающие несущей способностью нижние слои, остатки раствора и цемента.
- Повреждения и трещины на рабочем основании необходимо выровнять при помощи продукции серии Tamirart или Mastar 10. Для ангидридных поверхностей следует использовать грунт Gypsastar.
- Перед нанесением, в зависимости от абсорбции, основание необходимо обработать грунтом Kalekim Astar.
- Пыль на обратной стороне керамики необходимо удалить, увлажнив поверхность.

Инструкция по применению

- Высыпьте постепенно Profesyonel Standart PLUS в емкость с водой, объем которого указан в технической таблице и перемешайте до получения однородной консистенции. Перемешивать при помощи миксера на низких оборотах. Не добавляйте какие-либо добавки, не указанные в инструкции по применению.
- Приготовленный раствор оставьте для созревания на 5-10 минут. Перед нанесением, повторно перемешайте 1-2 минуты.
- Расход 3-5 кг/м².
- Приготовленный раствор использовать в течение 6 часов.
- Для обеспечения лучшего сцепления, приготовленный раствор сначала необходимо размазать по поверхности ровной стороной мастерка, а затем пройти зубчатым мастерком, выбранным в соответствии с размером плитки.
- В процессе приклеивания плиток размером 40х40 и более сантиметров, а также в местах с интенсивным пешеходным движением, рекомендуется использование комбинированного метода приклеивания.
- Придавливая, плитку приклеить не позже 30 минут после нанесения и выравнивания раствора. При высокой температуре, низком уровне влажности, ветре и подобных несоответствующих условиях, срок приклеивания плитки может быть уменьшен. Не приклеивайте плитку на раствор, срок использования которого истек. Такой раствор следует удалить с поверхности.
- При помощи прикосновения постоянно проверяйте клей на отсутствие поверхностной корки и нахождения его в «рабочем состоянии».

Уход и рекомендации после нанесения

- После завершения работы, тщательно промойте водой руки и инструменты. Поверхности необходимо протереть влажной тряпкой.
- Продукт следует использовать в течение срока годности. Раствор с истекшим сроком использования или покрытый коркой, категорически запрещается использовать.
- Плитки, приклеенные при помощи Profesyonel Standart PLUS, в течение 24 часов необходимо беречь от прямого контакта с водой. Также в течение 5-7 дней необходимо защищать от замерзания и попадания мощных лучей солнца.
- Затирку швов на стенах можно осуществлять через 8 часов, а на полу через 24 часа.
- Через 24 часа полы могут быть открыты для легкого пешеходного движения.
- В процессе и после работы, поверхность необходимо защищать от ветра.
- В жаркую погоду необходимо беречь раствор от попадания прямых солнечных лучей и готовить раствор с теплой водой.
- Запрещается применять в дождливую погоду. После использования, в течение 24 часов беречь от дождя.
- Температура поверхности и среды в момент применения должна быть от +5°C до +25°C.
- Продукт на цементной основе. Поэтому, не вдыхайте пыль, берегите от попадания в глаза и на кожу. Для получения более подробной информации смотрите форму безопасности продукта.
- Информация о расходе указана в качестве общей информации. Расход меняется в зависимости от условий применения и особенностей поверхности.
- Раствор на цементной основе! Не вдыхать пыль, избегать попадания раствора в глаза и на незащищенную кожу! Для более подробной информации смотрите информационную форму безопасности продукции.
- Расход указан в качестве общей информации.
- Расход может изменяться в зависимости от условий применения и особенностей поверхности.

Хранение

- Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, чистом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- Беречь от воды, мороза и тяжелых погодных условий.
- Хранить продукцию в сухом месте с максимальным складированием штабелями в 10 рядов.
- При условии соблюдения вышеуказанных условий, максимальный срок хранения составляет 12 месяцев.

Упаковка

- 25 кг крафт-мешки.

Техническая характеристика

(при 23° С и относительной влажности 50%)

Общая информация

Вид	Порошок серого цвета
Срок годности	В сухом месте в нераскрытой упаковке 12 месяцев

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+25°C)
Соотношение смеси	5,0 – 5,5 литров воды / 25 кг сухой смеси
Срок годности приготовленного раствора	2 часа
Срок ввода в эксплуатацию	Для стен 8 часов, для полов 1 день
Расход	Расход клея зависит от ровности основания и плитки, а также от техники её укладки.

Информация о рабочих показателях

Смещение при сползании с вертикальной поверхности (ГОСТ Р 56387)	≤ 0,5 мм
Открытое время для достижения прочности клеевого соединения ≥ 0,5 МПа (Н/мм²) (ГОСТ Р 56387)	20 минут
Прочность сцепления (ГОСТ Р 56387)	
- После выдерживания в воздушно-сухой среде	≥ 0,5 МПа (Н/мм²)
- После погружения в воду	≥ 0,5 МПа (Н/мм²)
- После теплового износа	≥ 0,5 МПа (Н/мм²)
- После цикла замораживания-размораживания	≥ 0,5 МПа (Н/мм²)
Термостойкость	(-40°C) - (+70°C)