

Описание

1075 Profesyonel Super - усиленный цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым временем, предназначенный для внутренних и наружных работ по укладке керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня. Соответствует классу C2 TE по ГОСТ Р 56387

Области применения

1075 Profesyonel Super - предназначен для внутренних и наружных работ по облицовке стен и полов плиткой размером до 100×100 см (допускается монтаж плитки размером 120×60 см) и подходит для:

- укладки плитки в помещениях с высокой пешеходной нагрузкой;
- облицовки фасадов, входных групп, террас, цоколей;
- укладки мозаики и малоформатной плитки в крытых бассейнах, аквапарках и фонтанах;
- облицовки поверхностей с существующими плиточными облицовками;
- укладки плитки на полы с подогревом.

Характеристики

- Высокая адгезия;
- Не скользит на вертикальных поверхностях.
- Увеличенное открытое время;
- Высокая водо- и морозостойкость.
- Легко наносить зубчатым шпателем.

Подготовка поверхности

- Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной.
- При наличии дефектов и трещин на поверхности нанесения их следует исправить продуктами серии Tamirart или Mastar 10. Для ангидридных поверхностей следует использовать грунт Gypsastar.
- Перед нанесением поверхность следует загрунтовать Kalekim Astar в зависимости от впитывающей способности поверхности.
- Перед приклеиванием керамической плитки на существующее керамическое покрытие, поверхности следует загрунтовать Kalekim Dolgulu Astar.

Инструкция по применению**СМЕШИВАНИЕ**

Налейте необходимое количество чистой холодной (от +15 до +20 °C) воды в подходящую чистую ёмкость для смешивания.

При медленном перемешивании добавьте сухую смесь в воду и перемешайте в течение 3 минут до получения однородного раствора без комков. Смешивание следует осуществлять при помощи строительного миксера или дрели с подходящей насадкой на скорости 400–600 об./мин. Выдержите технологическую паузу около 5 минут, необходимую для дозревания раствора и перемешайте его ещё раз в течение 30–60 секунд.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите слой клеевого раствора на основание гладкой стороной шпателя, затем добавьте необходимое количество раствора и равномерно распределите его с помощью зубчатой стороны шпателя. Гребни раствора рекомендуется располагать параллельно одной из сторон плитки.

Во избежание образования пустот между основанием и облицовкой следует выбирать шпатель с подходящей высотой зубцов.

Площадь нанесения клеевого раствора следует выбирать с учётом открытого времени клея.

Не смачивайте тыльную сторону плитки. При укладке плитки из натурального камня её рекомендуется промыть водой и высушить. Перед началом выполнения работ необходимо убедиться в совместимости клеевого раствора с используемым типом камня. Уложите плитку на свежий слой клея прилагая достаточное давление с небольшими смещениями перпендикулярно гребням раствора.

Убедитесь в отсутствии пустот и равномерном распределении раствора под плиткой. Площадь контакта должна составлять не менее 80 % при облицовке стен внутри помещений и 100 % при облицовке полов и укладке плитки на улице.

Не рекомендуется укладывать плитки встык. Ширину шва выбирают в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации. Для контроля ширины швов используют специальные крестики.

При образовании на поверхности клея сухой корочки этот раствор необходимо удалить и утилизировать. Для укладки плитки следует нанести свежий слой клея.

Очистите межплиточные швы и лицевую сторону плитки от остатков клея до его отверждения.

По истечении необходимого времени выдержки произведите затирку межплиточных швов.

При укладке крупноформатной плитки (со стороной 40 см и более), плитки из натурального или искусственного камня, а также при наружных работах клей рекомендуется наносить как на основание, так и на тыльную сторону плитки (метод двойного нанесения).

Уход и рекомендации после нанесения

- Руки и инструменты для нанесения следует промыть большим количеством воды сразу после нанесения. Поверхности следует протирать влажной тканью.
- Во время и после нанесения следует защищать поверхность от воздушных потоков.
- В жаркую погоду нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на раствор и следует замешивать смесь теплой водой.
- Избегайте прямого контакта с водой в течение как минимум 24 часов на плитке, наклеенной Profesyonel Super.
- Продукт следует использовать в течение срока его жизнеспособности. Запрещается использовать просроченный или покрытый коркой раствор в емкости.
- Profesyonel Super рекомендуется использовать для приклеивания светлой керамики на такие поверхности, как оштукатуренные светлые стены, гипс, гипсовые панели.
- Запрещается наносить на поверхности, которые могут замерзнуть в течение 24 часов. Не наносить на замерзшие или тающие поверхности.
- Не следует наносить при сильном ветре или на горячие поверхности под прямыми солнечными лучами. Если есть необходимость нанесения в этих средах, перед началом работ окружающая среда и поверхность должны быть подготовлены для такого нанесения.
- Нанесение нельзя проводить в дождливую погоду, поверхность для нанесения следует защищать от дождя в течение 24 часов.
- Во время нанесения температура поверхности и окружающей среды должна быть в пределах (+5°C) - (+25°C).
- Поскольку клей на цементной основе, не вдыхайте пыль, избегайте контакта с кожей и глазами. Для получения более подробной информации смотрите Паспорт безопасности.
- Указанный расход предназначен для общей информации.
- Расход может меняться в зависимости от условий нанесения и свойств поверхности.

Хранение

- Хранить в чистом, сухом и невлажном месте при температуре от +5°C до +25°C, вдали от прямых солнечных лучей.
- Следует защищать от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Складывать максимум в 10 ярусов. Срок хранения 12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения.

Упаковка

- 25 кг крафт-мешок

Сертификаты качества



Сертификат TS EN 12004-1/ класс C2TE

C: На цементной основе

2: Высокопроизводительный

T: Стойкость к сползанию

E: Увеличенное открытое время

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Порошок серого цвета
Срок годности	В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+25°C)
Соотношение смеси	6.0-7.0 л воды / 25 кг сухой смеси
Срок жизнеспособности	2 часа
Срок ввода в эксплуатацию	Для стен 8 часов – для полов 1 день
Расход	Расход клея зависит от ровности основания и плитки, а также от техники её укладки.

Информация о рабочих характеристиках

Смещение при сползании с вертикальной поверхности	≤ 0.5 мм
Открытое время для достижения прочности клеевого соединения не менее 0,5 МПа	30 минут
Прочность сцепления	
- После выдерживания в воздушно-сухой среде	≥ 1 МПа (Н/мм ²)
- После погружения в воду	≥ 1 МПа (Н/мм ²)
- После теплового старения	≥ 1 МПа (Н/мм ²)
- После цикла замораживания-размораживания	≥ 1 МПа (Н/мм ²)
Термостойкость	(-40°C) - (+70°C)