



3131 Elastikor

Гидроизоляционный материал на основе эластомерной смолы, устойчивый к УФ-излучению

Однокомпонентная бесшовная эластичная гидроизоляция из жидкого пластика на основе эластомерной смолы

- Изоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей, гальванических ванн, оцинкованных поверхностей, алюминия, ПВХ, пенополистирола, неокрашенной древесины, скатов крыш и террас,
- Гидроизоляция зданий с внешней стороны,
- Изоляция трещин, краев крыш, козырьков, стыков плит и других конструкций и деталей,
- 600 % эластичности,
- Сохраняет эластичность в любых погодных условиях,
- Высокая паропроницаемость,
- Легкое нанесение,
- Поддается колеровке водорастворимыми пигментами.

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Период между нанесением слоев	4 часа (20°C)
Ввод в эксплуатацию	3 - 7 дней
Расход	~ 1.5 кг/м² (слой 1 мм)
Толщина слоя (вертикальная поверхность)	2 слоя, общая толщина слоев 0.75-1 мм

Толщина слоя (горизонтальная поверхность)	3 слоя, общая толщина слоев 1-1.5 мм
---	--------------------------------------

Информация о рабочих характеристиках

Прочность сцепления (EN 1542)	≥ 0.8 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления без воздействия солей антиобледенителя (EN 13687-3/EN 1542)	≥ 0.8 МПа (Н/мм²)
Прочность на ускоренный износ (EN 1062-11)	Визуальных повреждений не обнаружено (2000 часов УФ и конденсации)
Заделывание трещин (EN 1062-7) (21 °C / -10 °C)	≥ 2.5 мм (A5) / ≥ 1.50 мм (A4)
Заделывание трещин (EN 14891) Эластичность	≥ 0.75 мм Супер эластичный
Паропроводность (EN ISO 7783-2)	Класс I, Sd < 5 (Sd: эквивалентная толщина воздушного слоя)
Проводимость углекислого газа (EN 1062-6)	Sd > 50м (Sd: эквивалентная толщина воздушного слоя)
Капиллярная абсорбция воды (EN ISO 1062-3)	< 0.1 кг/м²ч1/2
Термостойкость	(-30 °C) - (+80 °C)

Упаковка

1 кг, 3 кг, 10 кг и 20 кг пластиковые ведра.

Сертификаты качества

Соответствует EN14891 Класс DMO1P.
EN 1542 Класс PI,MC,IR-C



3111 Elastiser

Гидроизоляционный материал на основе эластомерной смолы

Готовый к применению, однокомпонентный, эластичный и жидкий гидроизоляционный материал на основе эластомерных смол, используемый под керамикой.

- Применяется для гидроизоляции оснований под керамикой во влажных помещениях, таких как ванные, туалеты и т.п. а также на балконах и террасах,
- Для внутренних и наружных работ,
- Горизонтально и вертикально,
- Наносится по бетону, на цементные стяжки, штукатурки, цементные панели, гипс и гипсокартонные поверхности,
- 250 % эластичности,
- Подходит для теплых полов,
- Цвет серый.

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время выжидания между слоями (23°C)	4 - 6 часов
Срок ввода в эксплуатацию	3 - 7 дней

Расход	1.5 – 2.0 кг/м² (для толщины сухой пленки 1 мм)
--------	---

Информация о рабочих характеристиках

Начальная прочность сцепления (TS EN 14891)	≥ 0.5 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления после контакта с водой (TS EN 14891)	≥ 0.5 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления после теплового износа (TS EN 14891)	≥ 0.5 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления после цикла замораживания-размораживания (TS EN 14891)	≥ 0.5 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления после контакта с известковой водой (TS EN 14891)	≥ 0.5 МПа (Н/мм²)
Водонепроницаемость (TS EN 14891)	Проникновения нет, увеличение массы ≤ 20 г
Способность заделывания трещин в стандартных условиях (TS EN 14891)	≥ 0.75 мм
Термостойкость	(-30°C) - (+80°C)

Упаковка

5 кг и 20 кг пластиковые ведра

Сертификаты качества

Соответствует EN14891 Класс DM



Tecnica 3250 WP

Двухкомпонентная гидроизоляционная мембрана на основе полимочевины

- Применяется внутри и снаружи помещений, на горизонтальных и вертикальных поверхностях,
- На балконах и террасах с плоской крышей,
- На автостоянках,
- В химической и нефтехимической промышленности,
- В водоочистных сооружениях и резервуарах для хранения,
- Для изоляции стальных и бетонных труб,
- В мостах и туннелях,
- Для защиты поверхностей и гидроизоляции бетона, стали, дерева, металла, пластика, битума, стекла, плитки и т.д.
- В качестве напольного покрытия в пищевой и других отраслях промышленности, на фермах, на стоянках, в вагонах, в судостроении.

Информация по применению

Температура среды	(+5°C) - (+35°C)
-------------------	------------------

Рабочая температура (Температура распыления, температура шланга)	70-75 °C
--	----------

Максимальная влажность поверхности	4%
------------------------------------	----

Информация о рабочих характеристиках

Удлинение при разрыве (DIN 53504)	> 21,0 ± 0,5 МПа (Н/мм²)
Прочность на разрыв (ISO 34-1)	75 ± 10 Н/мм
Растяжение при разрыве (DIN 53504)	> 400% ± 50
Адгезия к металлу (DIN EN 24624)	≥ 2,3 МПа (Н/мм²)

Адгезия к бетону (DIN EN 24624)	≥ 0,9 МПа (Н/мм²)
Без грунтовок	≥ 1,5 МПа (Н/мм²)
С грунтовкой	

Кратковременная высокая термостойкость (T=200°C, 1 мин.)	Без изменений
--	---------------

Водостойкость, водонепроницаемость	Устойчив, водонепроницаемый
Количество смеси (A/B)	220 кг / 200 кг
Плотность смеси	~ 1,10 ± 0,05 г/см³
Вязкость смеси (80°C)	100 ± 10 сР
Шор А (DIN 53505)	75 ± 5
Срок высыхания на отлип	15 ± 5 сек.
Срок отверждения (T=+20)	25 ± 5 сек.

Полное высыхание и механическая стойкость	Через 1 день
---	--------------

Расход (толщина 1 мм)	Приблизительно 1,1 кг/м²
-----------------------	--------------------------

Характеристики

Двухкомпонентная гидроизоляционная мембрана на основе полимочевины, не содержащая растворителей, состоящая из изоциантного преполимера компонента А, смеси аминов компонента В и специальных наполнителей, которая очень быстро вступает в реакцию и обеспечивает быстрое нанесение.

Упаковка

Компонент А 220 кг металлическая бочка.
Компонент В 200 кг металлическая бочка.

Сертификаты качества

Соответствует EN 1504-2



3501

Гидроизоляционная лента

- Применяется во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, душевые, туалеты,
- В постоянно мокрых местах, таких как бассейны и резервуары для воды,
- На террасах, балконах, парапетах и крышах,
- Для изоляции холодных стыков и деформационных швов в подпорных стенах и полах.

Представляет собой гидроизоляционную ленту на основе термопластичного полимера, состоящую из 3-х типов (с полиэфирной сеткой, с войлоком и полиэфирным войлоком) и используемую для изоляции стыков стен и полов, а также стыков конструкций.

Характеристики	I	II	III
Разрывное давление	≥ 1.5 бара	≥ 1.5 бара	≥ 1.5 бара
Устойчивость к давлению воды	≥ 1.5 бара	≥ 1.5 бара	≥ 1.5 бара
Термостойкость	(-30°C) - (+90°C)	(-30°C) - (+90°C)	(-30°C) - (+90°C)



3503 İzoswell


Гидроизоляционная расширяющаяся лента (профиль набухающий)

- Холодные и конструктивные швы,
- Фундаменты и бетонные перегородки,
- Емкости для воды и питьевой воды,
- Плавательные бассейны,
- Стыки элементов сборных конструкций,
- Укладка труб, кабелей и металлических элементов, проходящих через бетонные конструкции.

Информация о рабочих характеристиках

Температура плавления	110 °C
Прочность на растяжение (до расширения) (EN ISO 527)	≥ 0.3 Мпа
Прочность на разрыв (до расширения) (EN ISO 527)	≥ 300 %
Устойчивость к давлению воды	2 бара (20 м)
Разрывное давление	2.8 МПа (Н/мм2)

Гидроизоляционная гидрофильная лента на основе акрилатного полимера с термопластичной структурой, расширяющаяся при контакте с водой и предназначенная для изоляции холодных швов.



Izoline 100

Гидроизоляционная мембрана под керамику

- Внутри и снаружи, на стенах и полу,
- Во влажных местах: ванные комнаты, душевые, бани,
- В постоянно влажных помещениях, таких как бассейны и небольшие резервуары для воды,
- На террасах и балконах,
- На движущихся поверхностях (пешеходная нагрузка, растяжение),
- В помещениях, где требуется химическая стойкость, таких как кафетерии, текстильные предприятия, больницы, лаборатории,

Информация о рабочих характеристиках

Водонепроницаемость	более 1,5 бар
Разрывное давление	более 2 бара
Продольное удлинение при разрыве	87 %
Поперечное удлинение при разрыве	133 %

Трехслойная сверхэластичная гидроизоляционная мембрана, состоящая из модифицированной полиэтиленовой пленки, ламинированной между прочным полипропиленовым войлоком, устойчивым к щелочам, и применяемая для внутренних и наружных работ перед нанесением таких материалов покрытия, как керамика и природный камень.

Гидроизоляционные решения





3021 İzoflex

Гидроизоляционный состав

Однокомпонентный, цементный гидроизоляционный состав с химическими добавками, обеспечивающими водонепроницаемость.

- Применяется для фасадных и внутренних работ во влажных помещениях, таких как ванные, душевые, туалеты, жилые помещения, подвалы, парковки, фундаменты, гидротехнические сооружения, лифтовые шахты, приямки;
- Применяется для фасадов, цоколей, отмосток, небольших монолитных и декоративных бассейнов, резервуаров для воды и купелей, а также для заполнения пустот в каменных кладках и заполнении шпуров;
- Для небольших балконов и террас.



3001 İzostop

Состав для устранения активных протечек

Герметизирующий состав для устранения активных течей с минеральным наполнителем.

- Перед выполнением гидроизоляции для остановки и герметизации мест активной утечки воды под напором или в виде подтекания в подвальных помещениях, перегородочных стенах фундаментов, железобетонных резервуарах воды и бетонных трубах,
- Гидроизоляции кабельных и трубных проходов в стенах,
- Заполнение зазоров и гидроизоляции натяжной арматуры внутри опалубки



3026 İzoseal

Кристаллизующийся гидроизоляционный состав

Однокомпонентный, капиллярный, кристаллизующийся гидроизоляционный состав на цементной основе.

- Применяется в подвальных помещениях,
- В фундаментах и перегородочных стен,
- В плавательных бассейнах и водохранилищах,
- В очистных сооружениях канализации и сточных вод,
- В туннелях и мостах,
- В лифтовых шахтах,
- Во влажных помещениях, такие как ванные, душевые, туалеты.
- Для обеспечения гидроизоляционной защиты от негативного и позитивного воздействия воды прочных старых и новых бетонных поверхностей в подземных гаражах и складских помещениях.



3023 İzolatex

Эластичный гидроизоляционный состав

Эластичный (полугибкий) гидроизоляционный и защитный раствор для бетона.

- Применяется во влажных помещениях, таких как ванные, душевые, туалеты,
- Для балконов и террас,
- В постоянно влажных помещениях, таких как бассейны и водохранилища,
- По бетону, штукатурке, стяжке и т.п..



3025 Ultralastic

Сверхэластичный быстротвердеющий состав для гидроизоляции и защиты бетона

Однокомпонентный, капиллярный, кристаллизующийся гидроизоляционный состав на цементной основе.

- Применяется в перегородочных стенах фундаментов зданий,
- В местах соприкосновения бетонных полов с грунтом,
- В постоянно влажных помещениях: бассейны и водохранилищ
- Во влажных помещениях: ванные, душевые, туалеты,
- Для гидроизоляции под керамикой,
- На старых керамических покрытиях,
- Для балконов и террас,
- Там, где требуется быстрое нанесение,
- В местах, где требуется защита от соленой воды,
- Для бетонных оснований, которые следует защищать от воздействия морской воды и солей антиобледенителя,
- Наносится на такие поверхности: бетон, штукатурка, кладочные стены и стяжка.



3454 İzopur Trans

Прозрачный полиуретановый гидроизоляционный материал

Однокомпонентный гидроизоляционный материал на основе полиуретана.

- Гидроизоляция балконов и террас, покрытых всеми видами материалов,
- Благодаря прозрачности, используется для обеспечения гидроизоляции поверхностей из керамики, стекла, стеклоблока, натурального камня, дерева и бамбука без каких-либо эстетических потерь.

Информация по применению	
Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Пропорция смеси	5.0 – 6.25 л воды / 25 кг порошка
Срок жизнеспособности	1 час
Расход при толщине слоя 1 мм	1,7 кг/м²
Время межслойной выдержки / нанесение покрытия	Межслойная выдержка : 1,5-2 часа при +23°C. Финишная облицовка : 3-5 дня. Ввод в эксплуатацию : 7-10 дней

Информация о рабочих характеристиках	
Прочность на растяжение при изгибе	5,5 МПа через 28 дней (ГОСТ Р 58277-2018)
Прочность на сжатие	20 МПа через 28 дней (ГОСТ Р 58277-2018)
Прочность сцепления при растяжении	≥ 1.5 МПа через 28 дней (ГОСТ Р 58277-2018)
Проникновение воды под давлением	W8 (ГОСТ Р 52804-2007)
Температура эксплуатации	(-30° C) - (+80° C)

Характеристики

- Идеальная гидроизоляция перед облицовкой керамической плиткой или устройством стяжки.
- Обладает высоким уровнем сцепления.
- Не является коррозионным для армирования и металла.
- Может наноситься на вертикальные и горизонтальные основания.
- Предотвращает карбонизацию бетона.

Инструкция по применению

- 25 кг порошкового раствора медленно засыпать в необходимое количество воды, рекомендованым в технической таблице, и перемешать до получения однородной смеси. Рекомендуется смешивать низкоскоростным миксером со скоростью менее 500 об/мин.
- Приготовленный раствор оставить для созревания на 5 минут. Перед использованием снова перемешать в течение 1-2 минут.
- Приготовленный раствор равномерно нанесите кистью или мастерком на используемую поверхность в 2 слоя. Второй слой в зависимости от температуры наносить через 5-6 часов после первого слоя. Слой наносить перпендикулярно друг к другу. Достаточно нанесение слоев общей толщиной 3 мм. При использовании мастерка такую толщину можно обеспечить одним слоем.
- Для усиления в углах и на стыках используйте гидроизоляционную ленту.

Упаковка
25 кг крафт-мешок

Сертификаты качества
Соответствует EN 1504-2

Информация по применению	
Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Пропорция смеси	0.18 л воды / 1 кг порошка
Срок жизнеспособности раствора	60 сек.
Окончательное высыхание	2 мин.
Расход	Для отверствия объемом 1 л приблизительно 2 кг

Информация о рабочих характеристиках	
Прочность на изгиб	(EN 12190): ≥ 3 МПа (Н/мм²)
Прочность на сжатие	(EN 12190): ≥ 20 МПа (Н/мм²)
Усадка (EN 12617-4)	Макс. 2% мм/м
Характеристики Герметизирующий состав для устранения активных течей, содержащий минеральный наполнитель и цемент особого качества, обладает водонепроницаемыми, быстросхватывающимися свойствами, может применяться как в порошковом виде, так и в виде раствора.	
Упаковка 5 кг пластиковое ведро.	

Информация по применению	
Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Пропорция смеси	7 – 7.5 л воды / 25 кг порошка (при нанесении кистью) 12 – 12.5 л воды / 25 кг порошка (при нанесении распылением)
Срок жизнеспособности раствора	40 минут
Время выжидания между слоями	3-6 часов
Срок ввода в эксплуатацию	7 дней
Расход	2 кг/м² (для 2 слоя)

Информация о рабочих характеристиках	
Плотность смеси (EN 1015-6)	2100±100 кг/м³
Водонепроницаемость	7 баров (негативное и положительное давление)
Прочность на сцепление (EN 1542)	≥ 1.00 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления без воздействия солей антиобледенителя (EN 13687-3/EN 1542)	≥ 1.00 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления после теплового износа (EN 1062-11/EN 1542)	≥ 1.00 МПа (Н/мм²)
Паропроводность (EN ISO 7783-2)	Класс I, Sd<5 (Sd: эквивалентная толщина воздушного слоя)
Капиллярная абсорбция воды (EN ISO 1062-3)	< 0.1 кг/м²ч ^{0.5}

Характеристики

Однокомпонентный, капиллярный, кристаллизующийся гидроизоляционный состав на цементной основе, глубоко проникающий в бетон и обеспечивающий герметизацию против позитивного и негативного давления грунтовых вод.

Упаковка
25 кг крафт-мешок

Сертификаты качества
Соответствует EN 1504-2 Класс MC, IR-C
Имеет заключение на соответствие продукции контактирующей с питьевой водой в соответствии со стандартами BS 6920.

Информация по применению	
Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Пропорция смеси	5 л жидкости / 20 кг порошка
Перемешивание	В течение ~3 минут миксером с макс. 500 об/мин
Срок жизнеспособности раствора	2 часа
Расход	1.7 кг/м² (для толщины 1 мм)
Время выжидания между слоями	5 - 6 часов
Срок ввода в эксплуатацию	1 неделя

Информация о рабочих характеристиках	
Плотность смеси (EN 1015-6)	1900±100 кг/м³
Водонепроницаемость (для толщины 3 мм)	≥ 2 бар (положительное давление)
Прочность на сцепление (EN 1542)	≥ 1.00 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления без воздействия соли против обледенения (EN 13687-3 / EN 1542)	≥ 1.00 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления после теплового износа (EN 1062-11/EN 1542):	≥ 1.00 МПа (Н/мм²)
Паропроводность (EN ISO 7783-2)	Класс I; Sd <5 (Sd: эквивалентная толщина воздушного слоя)
Капиллярная абсорбция воды (EN ISO 1062-3)	< 0.1 кг/м²ч ^{0.5}
Термостойкость	(-30°C) - (+80°C)

Характеристики

Эластичный (полугибкий) гидроизоляционный и защитный раствор для бетона, который можно использовать для внутренних и наружных работ, состоит из жидкого компонента на основе эмульсионного полимера и порошкового компонента на основе цемента, содержащего химические добавки, повышающие водонепроницаемость и удобоукладываемость.

Упаковка

Порошковый компонент: 20 кг крафт-мешок
Жидкий компонент: 5 л пластиковый бидон
25 кг комплект

Сертификаты качества

Соответствует EN 1504-2 Класс MC, IR-C
Заключение, позволяющее использовать материал для питьевой воды в соответствии со стандартами BS 6920, выданное Турецким центром по допинговому контролю и химической лаборатории университета Хаджеттепе.

Информация по применению	
Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Пропорция смеси	8 л жидкости / 12 кг порошка
Перемешивание	В течение ~3 минуты миксером с 400-600 об/мин
Срок жизнеспособности раствора	В среднем 45 минут
Расход	2.4 кг/м2 (2 слоя)
Для мест, подверженных обычному воздействию воды, для изоляции от влаги	3.2 кг/м2 (2 слоя)
Для балконов и террас, бассейнов и водохранилищ, мест, подверженные положительному давлению воды	4.5 кг/м2 (2 слоя)
Для изоляции строительных стен	4.5 кг/м2 (3 слоя)
На бетонных поверхностях, имеющих контакт с почвой и на перегородочных стенах фундамента	

Время выжидания между слоями	В среднем 1.5 часа
Время перехода к укладке керамики	В среднем 3 часа
Срок полного высыхания	Максимум 12 часов независимо от погодных условий
Информация о рабочих характеристиках	
Плотность (смесь)	1.45 ± 0.1 г/см3
Гидроизоляция под давлением (EN 14891)	Через 6 часов; 7 бар (положительное)
Прочность адгезии сухой-влажный-горячий-холодный (EN 14891)	≥ 0.5 МПа (Н/мм²)
Задельвание трещин (EN 14891)	≥ 1.50 мм (+23°C)
Прочность на сцепление (EN 1542)	3 часа ≥ 0.5 МПа (Н/мм²)
24 часа	≥ 1.0 МПа (Н/мм²)
28 часов	≥ 1.5 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления без воздействия солей антиобледенителя (EN 13687-3/EN 1542)	≥ 1.0 МПа (Н/мм²)
Задельвание трещин (EN 1062-7)	≥ 3.0 мм (A5) (21. °C)
Капиллярная абсорбция воды (EN ISO 1062-3)	< 0.1 кг/м²ч ^{0.5}
Термостойкость	(-40°C) - (+80°C)

Характеристики

Сверхэластичный состав для гидроизоляции и защиты бетона, состоящий из жидкого компонента на основе эмульсионного полимера и порошкового компонента из минеральных добавок и специальных химических добавок, повышающих водонепроницаемость и удобоукладываемость. Состав обладает высокой прочностью, может применяться в помещении и на открытом воздухе, способен перекрывать трещины, устойчив к сульфату и остается эластичным при воздействии низких температур.

Упаковка

Порошковый компонент: 12 кг крафт-мешок
Жидкий компонент: 8 л пластиковый бидон
20 кг комплект

Информация по применению	
Рабочая температура	(+10°C) - (+35°C)
Срок образования корки (20 °C, 50% BN)	8 часов
Срок набора прочности для легкого пешеходного движения (20°C, 50% BN)	24–48 часов
Срок окончательного отверждения (20 °C, относительная влажность 50%)	7 дней
Расход	0.4 – 0.6 кг/м² (в один слой в зависимости от абсорбции и метода нанесения)

Информация о рабочих характеристиках	
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	≥ 250 %
Прочность на растяжение (DIN EN ISO 527)	≥ 5 МПа (Н/мм²)
Твердость по Шору А (ASTM D 2240)	60
Паропроницаемость (EN ISO 12572)	6 г/м², 24 часа
Водопроницаемость (DIN EN 1928)	Водонепроницаемый (1 м водного столба, 24 часа)
Прочность адгезии к впитывающей керамике (ASTM D 903 (ELCOMETER)	> 2 МПа (Н/мм²)
Химические свойства	Обладает хорошей стойкостью к кислотным и щелочным растворам, моющим средствам, морской воде и маслам.

Характеристики

Сверхэластичный состав для гидроизоляции и защиты бетона, состоящий из жидкого компонента на основе эмульсионного полимера и порошкового компонента из минеральных добавок и специальных химических добавок, повышающих водонепроницаемость и удобоукладываемость. Состав обладает высокой прочностью, может применяться в помещении и на открытом воздухе, способен перекрывать трещины, устойчив к сульфату и сверхэластичный против холода.